

# XYLOPHENE®

## DURCISSEUR BOIS VERMOULUS Produit pour durcir les bois vermoulus



0,5L

### PROPRIÉTÉS

Produit durcissant pour les bois vermoulus, par badigeon ou trempage.  
Compatible avec les produits d'impression et de finition (vernis, lasure, peinture, huile, vitrificateur).  
Séchage rapide.

### CARACTÉRISTIQUES

- **Ouvrage:** Tous les meubles anciens ou contemporains, objets d'art et boiseries intérieures vermoulus.
- **Destination:** Intérieur.
- **Outils:** Pinceau, trempage.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	SPÉCIFICATIONS
État physique	Formule liquide blanchâtre
Teinte	Blanc
Aspect	Liquide
Solvant	Eau
Recouvrable	1 heure environ entre 2 couches
Séchage complet	48 heures environ en atmosphère ventilée
Durcissement complet	72 heures environ
Dilution	Prêt à l'emploi
Application	3 m <sup>2</sup> par Litre environ (300g/m <sup>2</sup> environ)
Finition	Peut s'utiliser en finition

Peut être conservé 3 ans en emballage fermé d'origine à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

### PRÉPARATION

Les fonds doivent être sains, secs, non humides, non gelés, non givrés, non contaminés par des champignons, dépoussiérés, compacts et préparés selon les DTU et normes en vigueur, décapés et/ou poncés pour être bruts et exempts de tout revêtement filmogène, cire, huile ou enduit pouvant empêcher la pénétration du produit dans le bois.

Faire tomber toutes les parties friables.

Remplacement des pièces n'offrant plus de résistance.

Tous les matériaux non concernés par le produit devront être protégés efficacement contre les coulures ou éclaboussures.

En cas de présence d'insecte traiter les bois avec du Xylophène® Meubles Objets et Parquets.

L'humidité des bois avant application ne doit pas être supérieure à 15%.

Une température entre 10°C et 25°C, une humidité relative de 50% et une bonne ventilation sont nécessaires pour un séchage optimal.

### APPLICATION

**Bien homogénéiser le produit avant son utilisation.**

Appliquer 1 à 2 couches de XYLOPHENE® Durcisseur Bois Vermoulus par badigeon sur toutes les faces, extrémités, coupes, en insistant sur les parties encastrées, assemblages et les parties vermoulues.

Tremper les pieds des meubles pendant 3/4 minutes environ dans le produit.

### RECOMMANDATIONS

**Recommandations et restrictions d'usages :**

La durée du système peut être altérée en fonction de certains paramètres :

- application sur des ouvrages dans une pièce d'eau.
- application sur bois non préparés dans les règles de l'art selon les DTU en vigueur.
- application sur des ouvrages trop friables.
- application sur des bois contaminés par insectes et/ou des champignons.

La garantie est limitée au remboursement du produit sur présentation du ticket de caisse et du bidon.

**INCIDENCES DU PRODUIT SUR LES BOIS**

- **Coloration :** Le produit peut rehausser la teinte du bois. Un essai au préalable est toujours recommandé.
- **Odeur :** Au séchage, une odeur peut se dégager. Pour limiter ce phénomène bien ventiler la pièce pendant et après l'application en créant un courant d'air jusqu'à la disparition totale de l'odeur. Il est conseillé dans ce sens, d'appliquer le produit pendant la saison estivale pour une aération optimale des locaux.
- **Matériaux au contact des bois :** Les matériaux au contact des bois devront être protégés.
- **Collage :** Ce produit peut attaquer les joints de colle ayant fait prise et ne peut être utilisé pour le traitement des meubles en bois de placage ou de marqueterie.
- **Remontées de tannin :** Le produit peut provoquer des remontées de tannin sur certaines essences de bois. Il est donc conseillé d'effectuer un essai au préalable.
- **Finition :** Peut s'utiliser en finition.

Tout revêtement présent à la surface des bois doit être éliminé avant application du produit. Essuyer les coulures et flaques après application du produit et protéger les garnitures, cuirs, tissus...

Le XYLOPHENE® Durcisseur Bois Vermoulus ne convient pas aux bois de structures, plaquages, marqueteries, charpentes, parquets et planchers.

Pour tous renseignements techniques, contacter notre Service Technique au 01 57 61 06 90. PPG AC FRANCE - ZI, Route de Thennes - 80 110 MOREUIL.

### NETTOYAGE

- Nettoyage des outils et du matériel (produit frais) : eau.

### SÉCURITÉ

Il est important de respecter les règles élémentaires d'hygiène et de sécurité :

- Utiliser seulement dans les zones bien ventilées et aérer largement les locaux pendant et après l'application du produit.
- Se laver les mains après manipulation.
- Éliminer le produit non utilisé, son emballage et tout autre déchet, dans un circuit de collecte approprié.

Consulter la fiche de données de sécurité du produit sur : [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) et les mentions figurant sur l'étiquette de l'emballage.